

Ekan® AIR 88

Hafif harç ve betonların hazırlanması için sıvı hava sürükleyici katkı maddesi



Prekast Beton Kimyasalları
Hava Sürükleyici Katkılar



T.5

ÖZELLİKLER

EKAN® AIR 88 beton ve harç içerisinde kalıcı mikroskobik kabarcıklar oluşturur. Donma-çözülme döngüsüne ve çözülme sırasında açığa çıkan tuzların hareketine karşı aktif koruma sağlar.

EKAN® AIR 88 ayrıca taze beton üzerinde plastikleştirici bir etkiye sahiptir, ayrışmayı ve terlemeyi azaltır.

EKAN® AIR 88 kullanımı; beton, kum ve katkı maddeleri arasındaki uyumsuzluk sorunlarını önleyerek karışımı iyileştirir.

EKAN® AIR 88 kabarcık hareketindeki yüksek verimliliği sayesinde tüm süperakışkanlaştırıcılarla uyumu destekler, akışkanlığı ve işlenebilirliği artırır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Her tür beton
- Otoyollar, pistler
- Gözenekli dolgular
- Barajlar, yapay göller
- Deniz yapıları
- Hazır harçlar
- Püskürtme beton
- İç ve dış cephe sıvaları
- Donma-çözölmeye maruz kalan beton

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,2 kg – 1,5 kg. EKAN® AIR 88 suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karıştırma suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, betonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılacak yerel testlerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için EKAN teknik satış personeli ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm : Homojen

Renk : Açık kahverengi

Yoğunluk : 1,02 ± 0,03 kg/lt

pH : 6,00 ± 1,5

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

EKAN® AIR 88'in raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklandığında 12 aydır.

Uzun bir atalet süresinden sonra, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojen hale getirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Bir donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) mevcuttur.