

Ekan® LATEX

Çimentolu karışımların (harçlar, sıvalar, şaplar ve beton) performansını artırmak için kullanılan çok fonksiyonlu, süt görünümlü katkı maddesi



Beton için Yardımcı Ürünler
Harç Katkıları



ÖZELLİKLER

EKAN® LATEX, sıva, şap ve harç gibi çimento esaslı malzemelerin işlenebilirliğini ve su geçirimsizliği artıran stiren bütadien esaslı sıvı bir harç katkısıdır. **EKAN® LATEX, aşağıdaki durumlarda kullanılır:**

- Zeminde yapışma mukavemetinin artırılması,
- Aşındırma direncinin iyileştirilmesi,
- Su geçirgenliğinin azaltılması,
- Donma-çözülme döngülerine karşı direncin güçlendirilmesi.

EKAN® LATEX kullanıma hazır haldedir; uygulanan alanlarda güçlü bağlar oluşturur, rötre çatlaklarına karşı direnci artırır, harca elastikiyet ve aderans kazandırır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Harçların, düzeltme macunlarının ve sıvaların yapışma ve esnekliğini iyileştirmek için polimerik katkı maddesi
- Eski ve yeni beton arasında aderans köprüsü (şerbeti) oluşturulması
- Beton ve duvar üzerinde onarım ve düzeltme işlemleri
- Çimento esaslı harçların uygulanmasından önce emici yüzeylerin astarlanması

Uygulama

Dozaj: Çimento ağırlığının %5 – %20'si (istenen performansa bağlı olarak).

EKAN® LATEX, harcın karışım suyuna eklenebilir veya bir aderans şerbeti (çimento + su ile seyreltilmiş EKAN® LATEX) hazırlamak için kullanılabilir. Emici yüzeylerin astarlanması için, temiz, sağlam ve hafif nemli yüzeye rulo/fırça ile akışkan harcı uygulayınız, ardından karışım kurumadan harç uygulamasına geçilmelidir.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Beyaz sıvı

Renk: Beyaz

Yoğunluk: 1,0 ± 0,03 kg/lt

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

+5 °C ile +35 °C arasında; toz, yağ, kalıp ayırıcı ve gevşek parçalardan arındırılmış temiz yüzeylere uygulayınız.

Uygulama ve ilk sertleşme aşamasında yüzeyleri rüzgardan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız; temas halinde bol su ile yıkayınız.

Uygulama aletleri ve ellerinizi kullanımdan hemen sonra bol su ile temizleyiniz.

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı, kuru bir yerde, dondan ve doğrudan güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz; tipik raf ömrü 12 aydır.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurunuz.