

Ekan® PLAST 1806

Prefabrik hafif beton için özel olarak geliştirilmiş, karma suyunu azaltan akışkanlaştırıcı katkı maddesi



Prekast Beton Kimyasalları
Standart Akışkanlaştırıcılar



ÖZELLİKLER

EKAN® PLAST 1806 su azaltıcı ve orta akışkanlaştırıcı bir beton katkısıdır.

EKAN® PLAST 1806 betonun reolojik özelliklerini iyileştirerek işlenebilirliğini artırır.

EKAN® PLAST 1806 kalıp sökme süresini kısaltarak üretim kapasitesinin artmasına katkıda bulunur.

Ayrıca **EKAN® PLAST 1806** su/çimento oranını düşürerek betonun geçirimsizliğinin ve mukavemetinin iyileşmesine fayda sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Kaldırım taşları
- Yol bordürleri
- Beton borular
- Beton duvar elemanları

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,5 kg – 1,6 kg. EKAN® PLAST 1806 suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karıştırma suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, betonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılacak yerel denemelerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için EKAN teknik satış ekibi ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Açık kahverengi

Yoğunluk: 1,05 ± 0,03 kg/lt

pH: 6,50 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

ÖNLEMLER

EKAN® PLAST 1806'nın raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklandığında 12 aydır.

Uzun bir bekleme süresinden sonra, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız/karıştırınız veya homojen hale getirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Dondurma/çözme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.