

Ekan® SHOT 25 AF

Alkalisiz (alkali free) püskürtme beton (Shot-Crete) için sıvı katkı maddesi



Hazır Beton Kimyasalları
Püskürtme Beton Katkıları



T.2

ÖZELLİKLER

EKAN® SHOT 25 AF, püskürtme beton üretimi için alkalisiz ve sıvı formda sunulan bir priz hızlandırıcı beton katkı maddesidir.

EKAN® SHOT 25 AF:

- Beton geri sıçrama riskini azaltır.
- Alkali ve klor içermez.
- Yeraltı sularının daha fazla kirlenmesine neden olmaz.
- Toz oluşumunu önemli ölçüde azaltır.
- Tek uygulamada maksimum beton kalınlığına ulaşılmasını sağlar.
- baş üstü uygulamalarda betonun yapışmasını artırarak kullanım kolaylığı sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tünellerde, köprülerde, metrolarda, barajlarda ve yeraltı işlerinde
- Kavis, kubbe veya üstten uygulama formlarının istendiği yerlerde
- Yüksek priz hızının gerekli olduğu beton püskürtme uygulamalarında
- Şev stabilizasyonunda
- Yeraltı beton yüzeylerinde

Uygulama

Dozaj: 1 m³ betondaki bağlayıcı içeriğinin %3 ile %10 aralığında kullanılır. EKAN® SHOT 25 AF suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünü karışım suyunun ikinci yarısına ekleyiniz veya uygulama öncesinde su ile ön seyreltme yapınız. Optimum dozaj, istenen mekanik özellikler ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılan yerel denemelerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için EKAN'ın satış teknik ekibi ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen
Renk: Beyaz

Yoğunluk: 1,42 – 1,46 kg/lit
pH: 2,00 – 3,5 (20°C)

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

EKAN® SHOT 25 AF'nin raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanımdan önce ürünü homojenleştirmek için çalkalayınız, karıştırınız veya bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanımdan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.