

Ekan® VM 10

Kendiliğinden yerleşen beton üretimi için viskozite değiştirici katkı



Beton için Yardımcı Ürünler
Kendiliğinden Yerleşen Beton İçin



T.13

ÖZELLİKLER

EKAN® VM 10 beton içinde iç kohezyon, plastisite ve esneklik sağlar ve küçük dozlarda kullanıldığında bile etkilidir. **EKAN® VM 10** priz süresini etkilemez.

EKAN® VM 10 kullanımı, beton karışımını su ihtiyacındaki değişikliklere karşı daha az hassas hale getirir ve aynı zamanda ayrışma ve sıvı sızıntısını önler.

EKAN® VM 10 naftalin sülfat bazlı ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento türleri (tüm EN 197 türleri)
- Kendiliğinden yerleşen beton (SCC)
- Mikrosilis, uçucu kül ve cüruf içeren betonlar
- Daha yüksek viskozite ve stabilite gerektiren karışımlar

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,10 kg – 0,50 kg.

EKAN® VM 10 tercihen karışım suyuna veya son su fraksiyonunun eklenmesinden sonra ilave edilir ve tam homojenleşme sağlanana kadar karıştırma işlemine devam edilir. Optimum dozaj, istenen reoloji ve süperakışkanlaştırıcıların olası kullanımına bağlı olarak yerel denemelerle belirlenmelidir.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Kahverengi

Yoğunluk: 1,08 ± 0,03 kg/lt

pH: 6,00 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015

ÖNLEMLER

EKAN® VM 10'un raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru bir yerde ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanımdan önce ürünü homojenleştirmek için çalkalayınız veya yeniden sirkülasyona tabi tutunuz.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanımdan önce ürünü karıştırınız.

Gözler ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında eksiksiz bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz.